

Hoja de información técnica



Sellador de copolímero Acrílico para Exteriores

Exterior Prime

B72WJ02

| <u>Acabado</u> | <u>Colores</u> | <u>Rendimiento¹</u> | <u>Tipo</u> | <u>Estabilidad</u> | <u>VOC Teórico</u> |
|----------------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Mate | <ul style="list-style-type: none"> Blanco 4 tonalidades en gris con Sistema de Entintado. | Teórico @ dos manos 6.26 m ² /L | Copolímero Acrílico | 2 años | 49.4 g/L |



Descripción del Producto

EXTERIOR PRIME Sellador para Exteriores® es un sellador de copolímero acrílico para uso en muros diseñado para proporcionar una elevada resistencia al uso al exterior sin perder propiedades de sellado generando una mejor adherencia del acabado y buena resistencia a bajos signos de alcalinidad

Ventajas y beneficios

- Elevada resistencia
- Mejor adherencia del acabado
- Buena resistencia a alcalinidad
- Incrementa el rendimiento
- Disminuye la porosidad
- Libre de plomo y metales pesados

Usos

Muros y cielos de

- Viviendas
- Oficinas
- Edificios comerciales
- Escuelas
- Interior y Exterior
- Construcción en general

Superficies de aplicación

- Cemento y concreto
- Yeso
- Tablero de yeso
- Tablero de cemento
- Ladrillo

Características del Producto

Acabado. Mate
Colores. Blanco y 4 tonalidades de Gris en sistema de entintado
Entintado Hasta 4 onza/galón con Tinta Blend A Color.
Sólidos
 • En peso 51.37 ± 2 %
 • En volumen 31.81 ± 2 %
Rendimiento¹
 • Teórico @ dos manos 6.26 m²/L
Tiempos de secado²
 • Al tacto: 4 h
 • Para recubrir: 24 h
VOC Teórico 49.4 g/L
Viscosidad 100-108 UK
Peso Específico: 1,412 ±0,02
Estabilidad³ 2 años
Presentación Galón y cubeta

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- **Limpia.** Elimine de la superficie polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie
 Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.
- **Seca.** No deberá existir humedad en la superficie.
- **Opaca.** La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

Métodos de preparación de la superficie por sustrato

Superficies nuevas

Superficies mampostería, concreto, cemento y materiales similares
 Estas superficies deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas.

- Lave la superficie con una solución al 10% de Dual-Etch (W04KA63) y deje reaccionar por 15 minutos. La solución efervesce en la superficie.
- Enjuague la superficie con abundante agua hasta eliminar el exceso de ácido.
- Repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia.
- Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.
- Repare grietas y huecos con un resanador para muros y/o techos.

Superficies previamente pintadas

- Asegúrese que la superficie no presente problemas de desprendimiento de pintura, ni problema de caleo, aburbujamiento o humedad, de lo contrario deberá ser tratada como superficie nueva.
- Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.
- Aplique una capa de producto sobre los resanes.

Sistemas Recomendados

Superficies nuevas de Cemento, concreto, mampostería.

INFORMACIÓN TÉCNICA: EXTERIOR PRIME (B72WJ02)

Sistema 1

1 capa Exterior Prime (B72WJ02)
2 capas Evolución (Línea K64).

Sistema 2

1 capa Exterior Prime (B72WJ02).
2 capas Esmalte Diluible en Agua (Línea A12).

Sistema 3

1 capa Exterior Prime (B72WJ02).
2 capas Esmalte Alquidálico P.A.B. (Línea C62).

Sistema 4

1 capa Exterior Prime (B72WJ02).
2 capas Evolución Esmalte (Línea B04).

Nota: Pueden emplearse con otros Látex, Esmalte Alquidálico o Acrílico Sherwin Williams.

Aplicación

Condiciones de aplicación

- Temperatura Ambiente: Mayor a 10°C
- Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C
- Humedad Relativa: Menor a 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra
- No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación.

Preparación del material

Mezcle perfectamente el contenido del envase con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

- **Reductor:** Agua limpia.
- **Reducción⁴:** 10% máximo

Métodos de aplicación

Brocha⁵

- Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.
- Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso.
- Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.

- Para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera. No presione fuerte.
- Use brocha de filamentos naturales.

Rodillo

- El tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso).
- Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla.
- Humedecerlo previamente y evitar rodarlo.
- Evite girar rápidamente el rodillo porque esto puede provocar burbujeo.
- Introduzca en la pintura cargando uniformemente toda la felpa, elimine el exceso.
- Para un mejor resultado, pinte en forma de W.
- Usar rodillo de fibras sintéticas y/o naturales.

Equipo Airless⁶

- Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.
- Presión: 2000 psi
- Boquilla: 0,015" a 0,021"
- Filtro Malla: 60
- Equipos recomendados para la aplicación: Consulte la guía de selección de equipo y/o a su representante de ventas SW.

Lave inmediatamente sus manos con jabón y agua tibia después de utilizar el producto. Proceda igual para limpiar derrames, salpicaduras

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.

Precauciones

"ADVERTENCIA"
NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de Sherwin Williams.

Limitaciones de responsabilidad

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. y asentar los hechos por escrito; de lo contrario Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m²) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA: EXTERIOR PRIME (B72WJ02)

Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página www.sherwin-williams.com.mx o comuníquese al departamento de servicio a cliente

Teléfonos

- 53.33.15.01
(Ciudad de México)

- 01.800.71.73.123
(Interior de la República).
- Correo electrónico
- asesoria@sherwin.com.mx

¹ Aplicado a 50.8 micras secas en superficies lisas sin desperdicios (blanco)..

² A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 100 micras húmedas. El tiempo El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.

³ Dos años en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

⁴ Debido a que la viscosidad del material puede estar afectada por la temperatura ambiente, es conveniente hacer una prueba con el material sin diluir. Ajuste la viscosidad agregando un pequeño porcentaje de reductor (hasta alcanzar la reducción máxima indicada).

⁵ Para una mejor aplicación se recomienda utilizar las brochas y rodillos Sherwin Williams.

⁶ Para una mejor aplicación se recomienda utilizar equipos equipos Graco®