


Hoja de información técnica



Tinta concentrada al alcohol
TINTA AL ALCOHOL
 Línea S60

			Color	Uso	Reductor
Secado rápido	Fácil aplicación	Libre de metanol	Según catálogo	Exclusivo para interiores	NO REQUIERE



Descripción del Producto

Minwax Tintas al alcohol, son tintas concentradas al alcohol de secado rápido y gran penetración, las cuales proporcionan a las superficies de madera bellos colores además de destacar la veta de la madera.

Las tintas al alcohol se aplican sobre cualquier tipo de superficie de madera al desnudo expuesta en interiores.

Las tintas al alcohol protegen la salud de las personas y el ambiente gracias a su formulación libre de metanol y compuestos derivados de plomo.

Ventajas y beneficios

- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- Resalta la veta de la madera
- Gran penetración
- Libre de metanol, plomo y metales pesados.

Usos

- Muebles
- Molduras
- Puertas
- Armarios
- Paneles

Superficies de aplicación

- Madera

Características del Producto

Color	Según catálogo
Sólidos En peso	0.98%
VOC	758 g/L
Viscosidad	10 – 12 segundos Copa Ford #4 @ 25°C
Punto de inflamación	50 °C
Estabilidad⁽¹⁾	1 año
Empaque	Litro
Tiempo de Secado⁽²⁾	1 hora

- S60EJ02-QT Cedro
- S60MJ01-QT Caoba inglés
- S60NJ01-QT Nogal clásico
- S60NJ03-QT Oyamel
- S60NJ06-QT Early american
- S60NJ07-QT Caoba clásico
- S60NJ09-QT Roble
- S60NJ10-QT Nogal americano
- S60RJ02-QT Caoba comercial
- S60NJ13-QT Chocolate

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho y tierra.

Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.

Seca. No deberá existir humedad en la superficie.

Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

Métodos de preparación de la superficie por sustrato

Superficies nuevas de madera

- Rellene las imperfecciones con el resanador para madera Wood Filler de Sherwin-Williams.
- Lije la superficie en dirección de la veta usando una lija de grano grueso y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa.
- Limpiar la superficie con un trapo limpio para eliminar el polvo.

Sistemas Recomendados

Superficies de Madera.

Sistema 1: Nitrocelulosa

- | | |
|------------|----------------------|
| 1 capa | Pre Stain |
| 1 capa | Tinta al Alcohol |
| 2 -3 capas | Sellador 48% Sólidos |
| 2 -3 capas | Laca Alta Viscosidad |

Sistema 2: Poliuretano

- | | |
|------------|------------------|
| 1 capa | Pre Stain |
| 1 capa | Tinta al Alcohol |
| 2 -3 capas | Helmsman |

Sistema 3: Poliuretano

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1 capa | Pre Stain |
| 1 capa | Tinta al Alcohol |
| 2 -3 capas | Fast Dryin Poliurethane |

Aplicación

Condiciones de aplicación

- Temperatura Ambiente: Mayor a 10°C
- Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C
- Humedad Relativa: Menor a 85%

INFORMACIÓN TÉCNICA: Tinta al Alcohol (Línea S60)

Preparación del material

Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos.

Métodos de aplicación

Muñeca

Aspersión Convencional

- Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

Rodillo

- NO SE RECOMIENDA

Equipo Airless

- NO SE RECOMIENDA

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente con Aguarrás sintético.

Precauciones

“ADVERTENCIA”

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA;

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA

ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de Sherwin-Williams.

Limitaciones de responsabilidad

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cinco metros cuadrados (5 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. y asentar los hechos por escrito, de lo contrario Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cinco metros cuadrados (5 m²) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a

cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página www.sherwin-williams.com.mx o comuníquese al departamento de servicio al cliente.

Teléfonos

- 53.33.15.01 (Ciudad de México)
- 01.800.71.73.123 (Interior de la República).

Correo electrónico

- asesoria@sherwin.com.mx

(1) A 25°C y 50% Humedad Relativa aplicado a 1.5 mil humedo.

(2) Un año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco